



**SHERWIN
WILLIAMS.**

EXCELLO®

**WEATHER PERFECT LÁTEX MATE
BASES B36**



<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DATOS TECNICOS</u>	<u>Entintado con Blend-A-Color:</u>															
<p>Excello Weather Perfect es una familia de bases entintables látex 100% acrílica de alta calidad para proteger y decorar ambientes exteriores. Ofrece excelente resistencia a hongos, algas y líquenes, alta retención de color y alto cubrimiento para lograr acabados profesionales y durables.</p>	<p>Color: Base Extra White</p> <p>Rendimiento Teórico: 51.5 m²/gal (13.6 m²/L) a 1 mils</p> <p>Espesor recomendado: 4 mils húmedo 1.4 mils seco</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>oz/gal</th> <th>fuerza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Extra White</td> <td>0-5</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Deep</td> <td>5-12</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Ultradeep</td> <td>8-12</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Light Yellow</td> <td>8-12</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Base	oz/gal	fuerza	Extra White	0-5	100%	Deep	5-12	100%	Ultradeep	8-12	100%	Light Yellow	8-12	100%
Base	oz/gal	fuerza															
Extra White	0-5	100%															
Deep	5-12	100%															
Ultradeep	8-12	100%															
Light Yellow	8-12	100%															
	<p>Rendimiento al espesor recomendado: 36.8 m²/gal (9.7 m²/L)</p>	<p>Porcentaje de sólidos varían dependiendo de la base en referencia.</p>															
<p><u>VENTAJAS</u></p>	<p>Rango de Rendimiento a 1 mano: 34.4 m²/gal - 46.5 m²/gal (9.1 m²/L - 12.3 m²/L)</p>	<p><u>SISTEMAS RECOMENDADOS</u></p>															
<ul style="list-style-type: none"> Acabado duradero al exterior Alta resistencia a formación de hongos, algas y líquenes Excelente desempeño Fórmula 100% acrílica Libre de plomo y mercurio Amigable con el medio ambiente 	<p>Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.</p> <p>Tiempo de secado:</p> <p>Dependiendo de la temperatura y la humedad.</p>	<p>Acero/ Hierro</p> <p>Mantenimiento Liviano:</p> <p>1 mano Builders Base Anticorrosivo 6000 Rustop</p> <p>2 manos Excello Weather Perfect Látex Mate</p>															
	<p>Tacto: 30 minutos</p>	<p>Mantenimiento Domestico:</p>															
<p><u>USOS RECOMENDADOS</u></p>	<p>Retocar: 2-4 horas</p>	<p>1 mano Builders Base Anticorrosivo 4000 Colonial.</p>															
<ul style="list-style-type: none"> Exterior Tipos de Superficie: <ul style="list-style-type: none"> * Acero / Hierro * Aluminio / Galvanizado * Bloque de Concreto * Concreto / Repello * Drywall * Madera * Stucco Cementicio 	<p>Completo: 12 horas</p> <p>Brillo a 85°: Mate 0-5</p> <p>REDUCCIÓN</p> <p>Brocha/rodillo: 10-15% con agua</p> <p>Airless: No es necesario</p>	<p>2 manos Excello Weather Perfect Látex Mate</p> <p>Aluminio/ Galvanizado</p> <p>1 mano Builders Base Anticorrosivo Base Agua.</p> <p>2 manos Excello Weather Perfect Látex Mate</p>															
	<p>Sólidos/peso: 46.27%</p> <p>Sólidos/volumen: 34.55%</p>	<p>Bloques de Concreto*</p> <p>1 mano Builders Base Sellador para Bloques de Concreto Bloc-Tex</p>															
	<p>Peso por galón: 10.69 lb/gal (1.28 kg/l)</p>	<p>2 manos Excello Weather Perfect Látex Mate</p>															
		<p>Concreto/Repello, Stucco Cementicio (curado 30 días)*</p> <p>1 mano de Builders Base sellador para Concreto 6000 o Builders Base Optimizador de Color Color-Prime.</p> <p>2 manos Excello Weather Perfect Látex Mate</p>															

ARQ-Rev.07/2019

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.



EXCELLO®

WEATHER PERFECT LÁTEX MATE BASES B36



Madera*

1 mano Sherwood Sellador Base Agua.

2 manos Excello Weather Perfect Látex Mate

Superficies Previamente Pintadas

2 manos Excello Weather Perfect Látex Mate

(*)Sistema Builders Base Optimizador de Color Color-Prime.

Para lograr los mejores resultados en colores vivos, brillantes, y/o acentuantes.

P1 = Listo para usar

P2 a P6 = Entintar antes de usar

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplique Builders Solution Masilla para Grietas Exterior Sherwin-Williams para rellenar fisuras y otras imperfecciones en la superficie. Lije y limpie el polvo.

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc. Lave con agua y jabón y permita que la superficie seque.

Cualquier problema de humedad o filtración debe ser corregido antes de pintar.

Superficies nuevas

Aplique un sellador Builders Base adecuado según el tipo de superficie a pintar.

Superficies previamente pintadas

Debe removerse toda pintura antigua o mal adherida con la ayuda de espátulas y cepillos de alambre de forma manual o mecánica.

Si la superficie tiene yesamiento, lave para eliminar el polvo suelto, deje secar y aplique Builders Solution Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams.

Si la pared tiene hongos, algas o moho, se debe remover antes de pintar con Builders Solution Removedor de Hongos, Algas y Moho y luego aplicar Builders Solution Inhibidor de Hongos para prevenir su aparición futura.

Superficies Brillantes

Aplique una mano de Builders Solution Aparejo y Bloqueador de Manchas Sherwin-Williams para eliminar el brillo sin necesidad de lijar.

Para eliminar el brillo con lija, utilice granulado fino para abrir el poro y generar adhesión. Limpie la superficie.

Concreto, Repello, Bloques de Concreto, Stucco Cementicio

Toda la superficie nueva debe estar curada según recomendación del fabricante.

La superficie debe tener un pH entre 6-9 para aplicar el sistema de pintura recomendado.

Superficies Metálicas

La superficie debe estar libre de óxido y grasa.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Proteja los muebles y el piso en áreas a pintar. Antes de aplicar la pintura, asegúrese de homogenizarla bien.

Brocha

Use una brocha de cerda poliéster. Medida según se requiera.

Rodillo

En superficies lisas use una felpa de 3/8" de espesor. En superficies rugosas use una felpa de 1/4" de espesor.

Airless

Presión.....2000psi

Boquilla.....0.017"- 0.021"

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie sus manos, herramientas y salpicaduras de pintura húmeda usando abundante agua.

Si se requiere lavar las superficies pintadas, se recomienda lavarlas con una esponja, agua y detergente suave después de 7 días.



EXCELLO®

WEATHER PERFECT LÁTEX MATE BASES B36



PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Cuarto de galón, galón y cubeta. Pregunte a su distribuidor por medidas especiales.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua.

No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido **NO INDUCIR AL VOMITO** y busque ayuda médica inmediatamente.

Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACIONES

1. Asegúrese de almacenar la pintura en recipientes herméticamente cerrados en un lugar fresco y seco.
2. No almacene la pintura diluida.

GARANTÍA

SHERWIN-WILLIAMS de Centro América garantiza la satisfacción de sus clientes con la calidad del producto que cumple con las especificaciones y usos para los que ha sido fabricado. Esta garantía queda supeditada a que el producto haya sido aplicado y la superficie haya sido preparada de conformidad a las especificaciones de la hoja técnica e instrucciones del fabricante. En caso que se encuentre un producto defectuoso en el envase, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reemplazar una cantidad equivalente del mismo producto, o reembolsar el precio original de adquisición hasta 6 meses después de la fecha de la compra. En caso de que el defecto de la pintura aparezca sobre superficies ya pintadas, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reparar el área afectada, o reembolsar el precio de la pintura que cubra dicha área, sin incluir los costos de remoción y aplicación. En todo caso de reclamos por defecto de producto es indispensable la presentación de la factura original, y la presentación del reclamo por escrito a Sherwin-Williams de Centro América. Sherwin-Williams de Centro América se reserva el derecho de aceptar o rechazar cada reclamo después de analizar cada caso individualmente. La presente garantía no será aplicable cuando los fallos sean el efecto de someter el producto a condiciones diferentes para las que fue diseñado y sin seguir las indicaciones, instrucciones y especificaciones de la hoja técnica. Esta garantía no será aplicable cuando falle el sustrato sobre el cual se aplica la pintura, cuando la pintura se vea afectada por hongos, algas o filtraciones de agua, o sales en el acabado o repello de la pared.”

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones establecidas en esta Hoja Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin-Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin-Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.